

MOLYKOTE® PG-65
Синтетическая (ПАО) пластичная смазка
светлого цвета



Версия 1 (04.03.2014)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Морозостойкость (-55°C ... +130°C)
- Работоспособность во влажной среде
- Предотвращает скачкообразное движение
- Работоспособность в запыленной среде
- Устойчивость к смыванию водой
- Совместимость с большинством пластмасс и эластомеров

СОСТАВ


- Синтетическое базовое масло (полиальфаолефин)
- Литиевое мыло
- Твердые смазочные материалы
- Ингибитор коррозии
- Ингибитор окисления



Синтетическая (ПАО) морозостойкая пластичная смазка с широким диапазоном рабочих температур для электромеханических устройств

ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ ТРЕНИЯ

- Подшипники скольжения
- Направляющие скольжения
- Зубчатые передачи закрытые
- Тросы управления в оболочках
- Уплотнения
- Зубчатые передачи открытые
- Направляющие качения
- Гибкие валы в оболочках
- Другие узлы с парами трения: металл-пластик, металл-эластомер, пластик-пластик, пластик-эластомер



ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ

- Электромеханические устройства с деталями из металлов и пластмасс, в том числе, в автомобилях
- Тросы управления, направляющие люка, узлы систем климат-контроля в автомобилях
- Узлы трения деревообрабатывающих центров

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Показатель	Ед. изм.	Значение
Цвет		Бежевый
Диапазон рабочих температур	°C	от -55 до +130
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	мм/10	275-305
Класс консистенции по NLGI	-	1...2
Потери на испарение (24 ч, 100°C)	%	0,4
Смываемость водой (1 ч, 79°C)	%	2,5
Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1450 об/мин / 400 Н / 1 ч)	мм	0,6
Коэффициент трения (трение стального шарика диаметром 12,7 мм о пластиковую поверхность при нагрузке 6,3 Н и скорости скольжения 10мм/с в течение 24 ч)	-	0,05

НАНЕСЕНИЕ

Наносить на очищенные сухие поверхности, используя традиционные для пластичных смазок способы - с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического дозирующего устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Пластичная смазка *Molykote* PG-65 имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Хранить в обычных условиях окружающей среды в оригинальной невскрытой упаковке.

УПАКОВКА

Смазка *Molykote* PG-65 выпускается в банках (1 кг) и в ведрах (5 кг и 25 кг).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт не тестировался на пригодность и не предназначен для использования в медицине или фармацевтике.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды (PS&RC).

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.dowcorning.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента.

Компания Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, несоответствующего условиям указанной гарантии.

Компания Dow Corning не предоставляет никакой другой, прямой или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.

Компания Dow Corning не несет ответственности за любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.



Официальный дистрибьютор Molykote в России

Телефон в Москве: 8(800) 500-79-43

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 313-21-93

<https://molykote-rus.ru/>